

متطلبات تصنيف مستويات بطاقة الأداء البيئي للدهانات والورنيشات

حدود مستويات الأداء البيئي (الحدود القصوى)						المنتج	العائلة
محتوى الفورمالدهيد	محتوى العناصر الثقيلة (جزء في المليون) ppm				محتوى المركبات العضوية المتطايرة * VOC جرام /لتر		
	الزئبق	الرصاص ***	الكادميوم م	الكروم الكلى			
					٧٥	اساس مائي	الدهانات المستحلبة
					١٥٠		داخلية غير لامعة (اللمعة لا تزيد عن ٢٥ عند زاوية ٦٠ °)
					٧٥		داخلية لامعة (اللمعة اكبر من ٢٥ عند زاوية ٦٠ °)
							دهانات خارجية وزخرفية
					١٥٠	اساس مائي	الدهانات التركيبية التي تجف بالهواء للأسطح الداخلية والخارجية
					٤٠٠	اساس مذيب	
					٥٠	اساس مائي	السيارات (البادئات الرابطة و دهانات البطانة
					٧٥٠	اساس مذيب	للحوائط والاسقف والاختشاب و دهانات البطانة
					٥٠	اساس مائي	البادئات للحوائط والاسقف والاختشاب
					٧٥٠	اساس مذيب	
					١٨٠	اساس مائي	الدهانات المقاومة للحريق
					٤٥٠	اساس مذيب	
					١٤٠	اساس مائي	

حدود مستويات الأداء البيئي (الحدود القصوى)					المنتج	العائلة	
محتوى الفورمالدهيد	محتوى العناصر الثقيلة (جزء فى المليون) ppm			محتوى المركبات العضوية المتطايرة * VOC جرام /لتر			
	الكروم الكلى	الكادميو م	الرصاص ***	الزئبق			
خلو المنتج من الفورمالدهيد *	١٠٠ جزء فى المليون لكل عنصر				اساس مذيب	الدهانات المقاومة للتآكل	
					اساس مائي		
					اساس مذيب		
					اساس مائي	دهانات علامات الطرق	علامات الطرق
					اساس مذيب		
					اساس مائي	دهانات عزل الأسقف مطفاة	دهانات عزل الاسقف
					اساس مذيب		
					اساس مائي		
					اساس مذيب		
					اساس مائي	دهانات عزل الأسقف لامعة	صبغات الاخشاب
					اساس مذيب		
					اساس مائي	الورنيشات الملونة الداخلية والخارجية للاخشاب والصبغات وتشمل الصبغة المعتمة	دهانات الاخشاب
					اساس مذيب		
					اساس مائي	بويات الأسطح الداخلية والخارجية للخشب	دهانات الاخشاب
					اساس مذيب		
اساس مائي							
اساس مذيب							